روديفا ٣٣٣

المواصفات

دهان بلاستيك للحوائط والأسقف الداخلية قابل للغسيل لمرحله معينة ويتكون من مواد راتنجيه مستحلبه حمضية القاعدة يتم معالجتها كيميائيا ليلائم طبيعة الأجواء المصرية.

المميزات

- لا يظهر أي لحامات أثناء عملية التشغيل.
- يتوافر بالألوان المختلفة (الكميات التي تزيد عن الطن).
- سهولة التشغيل بواسطة الفرشاة أو الرولة.
- يمكن طلائه مباشرة على أسطح التخشين والخرسانة السابقة التجهيز وجميع الأسطح الخشبية والجبس والمصيص بعد معالجته بالبريمر (روديفا سيلر ٣٣).
- عدم حدوث تشققات بعد جفاف المادة .

المواصفات الفنية :

- الكثافة : ١,٦ جم / سم٣
- نسبة المواد الصلبة (بالحجم) : ٤٤,٥ %
- معدل الاستهلاك : ٥ - ٦ م٢ / كجم (٥٠ ميكرون للفيلم الجاف)
- سمك الفيلم الجاف : ٥٠ ميكرون .
- سمك الفيلم الغير جاف : ١١٥ ميكرون .
- زمن الجفاف

  جفاف سطحي : ½ ساعة (في ظروف الجو العادية)

  جفاف كامل : ٣ أيام (في ظروف الجو العادية)
- زمن التخزين : لمدة عام على الأقل في عبواتها الأصلية ومكان رطب .
- العبوات : بستله ١٠ لتر .

طريقة التشغيل :

- يجب نظافة السطح المراد تغطيته جيدا قبل التشغيل وإزالة جميع الشحوم والزيوت والأتربة قبل دهان الوجه الأول.
- يتم تخفيف الوجه الأول بحوالي ٥ - ١٠% ماء نظيف مع تقليب المادة جيدا حتى امتزاج المادة بالخليط ويتم دهانه بالفرشاة أو الرولة بالطريقة الطولية أو العرضية على التوالي ويمكن دهان الوجه الثاني بعد حوالي ساعتين من دهان الوجه الأول.