روديفا 666

المواصفات :

دهان داخلي وخارجي لامع يتكون أساساً من راتنجات الأكريليك ويحتوى على نسبة عالية من الصبغات الغير قابلة لتغيير اللون وأكاسيد التيتانيوم مما يتيح لهذه المادة خاصية التغطية العالية للأسطح المختلفة وتعتبر ماده روديفا ٦٦٦ من المواد الحديثة المقاومة للعوامل الجوية المختلفة ومقاومة للطحالب والبكتريا.

المميزات :

- يتمتع بقوة تغطية عالية على جميع الأسطح مع عدم كشف السطح بعد الدهان.
- يعطى بياض ناصع مع ضمان عدم الاصفرار.
- لا يتغير لونه بالعوامل الجوية.
- له قوة التصاق علي جميع الاسطح.
- مقاوم للتشققات التي قد تظهر في الحوائط والأسقف مستقبلاً.
- ثبات الألوان مع عدم تغيرها نتيجة طول تعرضها للشمس والعوامل الجوية المختلفة.
- له مقاومة عالية للطحالب والفطريات.
- يصلح للاستخدام الداخلي والخارجي كما يمكن تلوينه بالألوان المختلفة والتي تمتاز بالثبات في الظروف الجوية المختلفة.
- يمكن تشغيله على جميع الأسطح الإسمنتية والخرسانية سابقة التجهيز والاسبستوس والأسطح الخشبية والجنسية بعد الدهان بوجه أول من مادة برايمر روديفا سيلر ٣٣.

المواصفات الفنية :

- الكثافة النوعية	١,٢٦
- نسبة المواد الصلبة (بالحجم)	٤٢- ٤٣ %
- معدل الاستهلاك	٦-٨ م٢ / كجم (٥٠ ميكرون سمك الفيلم الجاف)
	١،٥ - ٢ م٢ / كجم (٢٠٠ ميكرون سمك الفيلم الجاف).
- زمن الجفاف سطحي	½ ساعة (عند ظروف الجو العادية)
كلي	٧٢ ساعة (عند ظروف الجو العادية)
- زمن التخزين	لمدة عام على الأقل في عبواتها الأصلية ومكان رطب
- العبوات	بستلة ١٠ لتر

طريقة التشغيل :

يتم تخليط البستله جيداً قبل الاستعمال دون إضافة مواد إليها وذلك في حالة استعمال المادة لإعطاء دهان محبب بواسطة الرولة الإسفنجية .أما في حالة الرغبة في الحصول على وجه نهائي بدون تحبب فإنه يتم إضافة حوالي ٢٠% ماء نظيف ويتم تخليط المادة جيداً للحصول على قوام أملس .