روديفا ٧٧٧

المواصفات :

روديفا ٧٧٧ دهان بلاستيك ممتاز ذو أساس راتنجات الأكرليك يعطى بياض ناصع مع ضمان عدم الاصفرار وله قدرة تخبئة عالية ومقاومة ممتازة للغسيل حتى مع استعمال الصابون يعطى سطح أملس مط لا يتأثر بالعوامل الجوية والبيئة المختلفة (شمس ـ مطر ـ أشعة فوق البنفسجية) يصلح للاستخدام الداخلي والخارجي ويمكن تلوينه إلى ألوان مختلفة.

مميزات المـادة :

- قابل للغسيل بالماء والصابون بعد ٤٨ ساعة من التشغيل.
- توافر المادة بالألوان المختلفة (للكميات التي تزيد عن طن).
- عدم وجود لحامات أثناء فترة التشغيل.
- تغطية عالية للحوائط والأسقف بواسطة الوجه الأول والثاني فقط.
- عدم حدوث تشققات بعد الجفاف.
- سهولة التشغيل بواسطة الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.
- يمكن دهان المادة مباشرة على أسطح التخشين والخرسانة السابقة التجهيز وجميع الأسطح خشبية والجبس والمصيص بعد معالجته بالبادئ روديفا سيلر 33.

المواصفات الفنيــة :

- الكثافة النوعية : ١,٦
- نسبة المواد الصلبة (بالحجم) : ٤٤%
- معدل الاستهلاك : ٥,٥ م٢ / كجم (٥٠ ميكرون سمك الفيلم الجاف)
- سمك الفيلم الجاف : ٥٠ميكرون .
- سمك الفيلم الغير جاف : ١١٥ ميكرون .
- زمن الجفاف

  جفاف سطحي : ½ ساعة (عند ظروف الجو العادية)

  جفاف كلى : ٧٢ ساعة (عند ظروف الجو العادية)
- زمن التخزين : لمدة عام على الأقل في عبواتها الأصلية ومكان رطب
- العبوات : بستله ١٠ لتر .

طريقة التشغيـل :

- يجب نظافة السطح المراد تغطيته جيدا قبل التشغيل وإزالة جميع الشحوم والزيوت والأتربة قبل دهان الوجه الأول.
- يتم تخفيف الوجه الأول بحوالي ١٠- ١٥ % ماء نظيف مع تقليب المادة جيدا حتى امتزاج المادة بالخليط ويتم دهانه بالفرشاة أو الرولة بالطريقة الطولية أو العرضية على التوالي ويمكن دهان الوجه الثاني بعد حوالي ساعتين من دهان الوجه الأول .