روديفا فاين كوارتز ٧٧

المواصفات:

روديفا فاين كوارتز ٧٧ هو دهان عالي الأداء مصنوع من المواد الرابطة المقاومة للعوامل الجوية.

يعتمد علي مستحلب الاكريليك المعالج وملونات مقاومة للعوامل الجوية ومواد مساعدة علي زيادة الانسيابية وتحسين الفيلم .

تحتوي علي الكوارتر متوسط الحجم الذي يساعد علي مقاومة العوامل الجوية ومقاوم لتأثير ثاني أكسيد الكربون ويتحمل الاحتكاك ويعطي شكل جمالي مع مقاومة عالية للفطريات والبكتريا.

مصمم خصيصًا لتحمل مناخ الشرق الأوسط القاسي والظروف الجوية. يمكن استخدامها للتزيين

وحماية الأسطح الخارجية وإعطاء مظهر قديم.

المميزات:

- يعطي سطح ذو متانة عالية ومقاوم للاحتكاك.
- مقاومة جيدة للأتربة.
- له مقاومة عالية لدرجات الحرارة المختلفة.
- له مسامية عالية مما يتيح له قدرة علي التنفس مما يمنع تكون الرطوبة عليه.
- له القدرة علي مقاومة الماء وسد الشقوق والتآكل.
- يستعمل للأسطح الداخلية والخارجية.
- يطبق علي جميع الاسطح الخرسانية والطوب والمحارة وذلك بعد استخدام وجه تحضيري من روديفا سيلر ٣٣٣.

الخواص الفنية:

اللون	الوان محدودة منها الأبيض.
نسبة المواد الصلبة	٥٨% ± ٢ (بالحجم)
الكثافة	١,٨٨ جم/سم^3

معدل التغطية ٠,٦ م²/كجم بسمك فيلم جاف ٥٠٠ ميكرون

يعتمد معدل التغطية علي طبيعة السطح ونسبة الفاقد ومهارة العامل.

سمك الفيلم الجاف ٥٠٠ ميكرون

سمك الفيلم الطري ٨٦٠ ميكرون

زمن الجفاف السطحي ٤ ساعات عند ٢٥ °م

٢ ساعات عند ٣٥ °م

½ ساعة عند ٤٥ °م

إعادة الدهان ١٦ ساعة عند ٢٥ °م

٨ ساعات عند ٣٥ °م

٦ ساعات عند ٤٥ °م

تنر التخفيف الماء النقي.

نسبة التخفيف لا تزيد عن ١٠%

طرق التطبيق: الرولة : وهي الطريقة الأساسية للتطبيق

نسبة إضافة الماء : ٥ – ١٠ %

مسدس الرس: للمسطحات المفتوحة.

تجهيز السطح

- يرتبط الشكل النهائي لهذا المنتج بطريقة تجهيز السطح.
- بالنسبة للأسطح الخرسانية يجب ان تترك الاسطح لمدة ٢٨ يوم حتي تمام الجفاف.
- يجب ان يكون السطح ليس به أي عيوب من حيث قوة تماسكه ومعالجة أي ثقوب قبل تطبيق المنتج.
- يجب أن يكون السطح نظيفًا وخاليًا من جميع المواد الدخيلة السائبة مثل الطلاء السائب والغبار.
- في حالة وجود فطريات أو طحالب ، تعامل أولاً بغسول مبيد للفطريات واتركه لمدة ٢٤ ساعة. ثم اشطف جيدًا واغسل أو اكشط كل الفطريات.

- في حالة وجود شحم أو زيت ، نظف باستخدام منظف معتدل واشطفه جيدًا لضمان اكتماله.
- لا نقوم بتطبيق المنتج علي السطح اذا كان مبللا.
- غير مناسب للحالة المغمورة.
- تأكد من وجود تهوية كافية أثناء التطبيق والتجفيف.
- لا تستخدمه عندما تزيد الرطوبة عن ٨٥٪ ومن المحتمل حدوث تكثف.
- لا تستخدمه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من ٥ درجات أو أعلى من ٤٠ درجة.
- لا تستخدمه في ضوء الشمس المباشر في وقت الظهيرة في شهر الصيف الحار.
- لا تطبق أثناء هطول الأمطار. ابق بعيدًا عن الأمطار ومصادر المياه الأخرى حتى يجف الطلاء تمامًا.
- يجب أن تكون درجة حرارة السطح ٣ درجات مئوية أو أكثر فوق نقطة الندى.
- قم بتقليب المحتويات جيدًا قبل وأثناء الاستخدام، باستخدام أداة تقليب ميكانيكية.

مدة التخزين لمدة ١٢ شهر في عبواته الاصلية عند درجة حرارة ٢٥°م & ٦٠% رطوبة نسبية.

احتياطات السلامة
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. ارتدِ ملابس واقية مناسبة مثل الأفرولات ، نظارات واقية وأقنعة الغبار والقفازات. استخدم الكريم الواقي.
- تأكد من وجود تهوية كافية في المنطقة التي يتم فيها تطبيق المنتج.
- لا تتنفس بخار أو رذاذ.